

產 品 說 明 書

型號:FL126

品名:氟素離型膜 FL126

一.產品簡介

.以四維 MY2G 膠帶測試，離型力<20g/inch,殘餘接著力>85%。在乾貼條件下可提供穩定的離型力。

.適用於 BPO 硬化感壓膠

二.產品結構



三.產品基本特性

產品特性	數值	單位	測試方法
離型力	<20	g/inch	MY2G、PSTC-4
殘接力	>85	%	PSTC-1、PSTC-4

備註:以上資料為本公司採用公認可靠的檢驗方法所得平均數值，但為確保正確選擇與使用產品，請您先針對使用條件與目的進行測試與試用，並與我們聯繫，以為您提供進一步說明與服務

四.產品保存條件與使用期限

保存條件	濕度	溫度	最佳使用期限
數值	65%RH 以下	25+5°C	6 個月

氟素離型膜應保存在適當的溼度和溫度之下;且應避免陽光直射，UV 光會嚴重影響離型力的表現。氟素離型膜的最佳使用期限為生產日期起算 6 個月